



Суспензия пигментов в растворе кремнийорганического лака КО-08. Модифицированного раствором полибутилметакрилатной смолы БМК-5

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, с — 12-20

Массовая доля нелетучих веществ, % — 30-45

Время высыхания пленки до степени 5 при $(200 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч — не более 2

Эластичность пленки при изгибе, мм — не более 3

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл.ед. — не менее 0,5

Стойкость пленки к статическому воздействию, ч:

вода — не менее 24

бензина — не менее 2

Термостойкость пленки при $(440 \pm 10)^\circ\text{C}$, ч — не менее 5

Пленка эмали в отвержденном состоянии нетоксична, пожаробезопасна.

Эмаль наносится методом пневматического распыления.

Применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль КО-811

Окраска стальных и титановых поверхностей, подвергающихся воздействию температур до 400оС

Срок хранения: 12 месяцев

По вопросам приобретения **Эмаль КО-811** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов