



Назначение

Эмаль КО-89 предназначена для окраски непроволочных резисторов, эксплуатирующихся в диапазоне рабочих температур от -60 до +320 °С.

Цвет

Зеленый

Технические характеристики

- Внешний вид пленки КО-89-матовая, ровная
- Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при $(20 \pm 0,5)$ °С, 40 — 95
- Массовая доля нелетучих веществ, % 70 — 74
- Термостойкость при 400 °С, ч, не менее, 100
- Удельное электрическое сопротивление после выдержки в течение 48 ч в камере с влажностью 98 % при 40 °С, Ом х см, не менее, 1×10^{12}
- Нанесение Окунание, налив
- Растворитель Этилцеллозольв
- Режим сушки при температуре 270 °С, ч, 2
- Упаковка Банки 18 л, 3 л.
- Срок хранения, месяцев, 6
- Показатели безопасности Эмаль токсична и пожароопасна

По вопросам приобретения Эмаль КО-89 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов