



Эмаль КО-935

Описание

Представляет собой суспензию пигментов в электроизоляционном лаке. Выпускается в розовом и красно-коричневом цвете.

Назначение

Предназначена для покрытия и ремонта различных сборочных единиц и деталей электрических машин и аппаратов, длительно работающих при температуре до 180С.

Свойства

Покрытие, образуемое эмалью, обладает термоэластичностью, маслостойкостью, электрической прочностью.

Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Применение

Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости, разбавить до рабочей вязкости толуолом или ксилолом. Эмаль КО-935 наносят на изделие краскораспылителем, а на небольшие участки – кистью. Допускается нанесение наливом или окунанием. Время высыхания – 3 часа при температуре 100С-110С. После высыхания эмали должны образовывать однотонную, гладкую, глянцевую поверхность.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль КО-935

По вопросам приобретения Эмаль КО-935 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов