



Состав

Эмаль МЧ-145 (гляnceвая, полуглянцевая) представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидно-карбамидных смол с добавлением перед применением органических растворителей и сиккатива.

Цвет

Эмаль производится следующих цветов: серого, серо-синего, табачного, защитного, красного, оранжевого, темно-сине-зеленого и золотисто-желтого или любого другого цвета.

Назначение

МЧ 145 предназначена для окраски деревянных и металлических платформ грузовых автомашин и других изделий из металла и древесины, эксплуатирующихся в различных климатических зонах.

Нанесение

Эмаль наносят методами окунания, распыления в два слоя или в один слой по грунтовке ГФ-021, ФЛ-03К.

Перед применением разбавляют до рабочей вязкости 28-35 с сольвентом или ксилолом.

Для нанесения в электрополе + растворителями РЭ-4В, РЭ-8В.

Перед употреблением в эмаль МЧ-145 вводят сиккатив НФ-1 в количестве не более 6-8 % от массы эмали.

Разбавляют до рабочей вязкости не более 15% с учетом введения сиккатива, для окраски изделий в электростатическом поле не более 3%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль МЧ-145

По вопросам приобретения Эмаль МЧ-145 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов