



Эмаль МЧ-240

ТУ 6-10-1701-79

Назначение

Эмаль МЧ-240 предназначается для окраски приборов.

Цвет: Черный, оттенок не нормируется, также Вы можете заказать любой другой оттенок по каталогу RAL

Нанесение

Эмали наносят на поверхность краскораспылителем или распылителем в электростатическом поле.

Перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости смесью ксилола с бутанолом (в соотношении 1:1).

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид пленки	Без оспин, подтеков, морщин и посторонних включений
Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	30-60
Время высыхания при $(130 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе по шкале гибкости, мм, не более	3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль МЧ-240

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Твердость пленки по маятниковому прибору усл.ед., не менее типа М-3	0,5
типа ТМЛ (маятник)	0,3
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, минерального масла, бензина при температуре(20,0±2)°С,ч, не менее	24
Адгезия пленки, баллы	2
Массовая доля нелетучих веществ, %	46±3

По вопросам приобретения Эмаль МЧ-240 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов