



Состав

Суспензия пигментов в растворах алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

Назначение

Эмаль МЛ-197 предназначена для окраски предварительно подготовленной, фосфатированной, загрунтованной металлической поверхности кузова, деталей автомобилей и других изделий.

Нанесение

МЛ-197 наносят методами распыления, при подкраске небольших участков эмаль можно наносить кистью.

Разбавление

Перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости разбавителем Р-197, при окраске в электрополе эмаль разбавляют до рабочей вязкости разбавителями РЭ-1В или РЭ-2В.

Эмаль, поставляемая для розничной торговли, разбавляется растворителями № 647, 648, 650.

Внешний вид пленки

После высыхания пленка эмали должна быть гладкая, однородная, без морщин, расслаивания, оспин, кратеров и посторонних включений, допускается

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль МЛ-197

незначительная шагрень.

В проходящем свете на стекле пленка не должна иметь вкраплений и сгустков.

По вопросам приобретения Эмаль МЛ-197 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов