



Эмаль НЦ — 273 представляет собой раствор коллоксилина, пластификатора, глифталевой смолы, в летучих органических растворителях с добавлением алюминиевой пасты.

Эмаль НЦ — 273 предназначена для окраски чугунных, стальных изделий и моторов автомобилей.

Применение:

Перед применением эмаль тщательно перемешивают, добавляют растворитель марки 646. Эмаль наносят кистью или краскораспылителем на сухую поверхность, именно на детали из чугуна или стали. В некоторых случаях допустимо нанесение эмали НЦ — 273 на предварительно окрашенную поверхность, при этом наблюдается незначительное растворение пленки уже нанесенной эмали.

Требования безопасности при работе с эмалью НЦ - 273:

- Огнеопасна
- Нельзя работать с ней вблизи открытых источников огня
- Работы необходимо производить при хорошей вентиляции
- Обязательно наличие резиновых перчаток, использование индивидуальных средств защиты
- Не допускать попадания эмали НЦ - 273 в органы дыхания и пищеварения.
- При попадании эмали НЦ - 273 кожу промыть ее теплой водой с мылом.
- Беречь от детей!
- Хранить отдельно от пищевых продуктов.

Расход эмали на однослойное покрытие: **80 г/м²**.

Эмаль НЦ — 273 хранят в закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения от -40 С до +40°С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид пленки	Однородная, ровная поверхность без посторонних включений.
2. Массовая доля нелетучих веществ, %	32±2
3. Степень разбавления до рабочей вязкости 22-26 с по вискозиметру ВЗ-4 растворителем 646 при температуре (20,0±0,5) °С, %	100-150
4. Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	25
5. Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более	16
6. Прочность пленки при ударе по прибору У-2, см, не менее	50
7. Стойкость пленки к действию бензина и масла при температуре (20,0±0,5) °С, ч, не менее	1

По вопросам приобретения **Эмаль НЦ-273** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов