



Эмаль ПФ-115 белая

Описание

ГОСТ 6465-76

Говоря об эмали ПФ-115, нельзя не упомянуть о ее универсальности. Она может наноситься практически на любые поверхности (металл, дерево, бетон, штукатурка пр.), а также может использоваться с большим ассортиментом грунтовок (ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К, ГФ-0163, ВЛ-02 и др.)

Эмаль отличается широкой палитрой цветов. Покрытие обладает высоким блеском, хорошей твердостью, устойчиво к кратковременному воздействию воды и растворам бытовых моющих средств.

Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°C до +60°C. Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали ПФ-115, нанесенных на загрунтованную поверхность сохраняет защитные и декоративные свойства в умеренном и холодном климате не менее 4-х лет.

Состав:

Представляет собой суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов, и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и целевых добавок.

Способ применения:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поверхность очистить от пыли, загрязнений, масляных и жировых следов. Непрочно держащиеся участки грунтовки или ранее окрашенного покрытия удалить. Имеющиеся следы коррозии металла зачистить механическим способом, обезжирить и загрунтовать. После подготовки поверхности рекомендуется провести пробное нанесение эмали для контроля качества очистки поверхности, совместимости материалов и адгезии.

Эмаль ПФ-115 выпускается готовой к применению. Не требует длительного перемешивания перед применением. Наносят на сухую подготовленную поверхность кистью, методами пневматического или безвоздушного распыления, окунанием, струйным обливом, окраской в электрополе. При необходимости разбавляют сольвентом, скипидаром, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1 (по массе), но не более 10 % от массы эмали. При нанесении в электрополе эмаль до рабочей вязкости разбавляют разбавителем РЭ-4В или РЭ-3В. Продолжительность сушки эмали ПФ-115 при температуре (20+2) °С - 24ч, эмаль красного и вишневого цвета высыхает в течение 48ч. Межслойная сушка — 24ч. Допускается сушка покрытия при температуре (100-110) °С в течение 1ч.

Теоретический расход эмали при толщине высохшего покрытия 20-25 мкм, **должен составлять 100-180 г/м²** без учета технологических потерь.

Техническая консультация

Технические характеристики:

| Наименование показателя и единица измерения | Требования нормативного документа |
|---|---|
| Внешний вид покрытия | после высыхания пленка эмали должна быть без морщин, оспин, потеков и посторонних включений |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| | |
|--|--|
| Цвет | под заказ |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с, — черной, красной, вишневой — остальных цветов | 60-100 80-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, — белой — светло-бежевой, голубой, фисташковой, серой, темно-серой — зеленой, желтой, красно-оранжевой — светло-серой — черной — красной, вишневой | 62-68 60-66 64-70 57-63 49-55 52-58 |
| Блеск пленки, %, не менее | 50 |
| Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее, — воды, ч — 0,5%-го раствора моющего средства, мин | 2 15 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более — красной, вишневой | 24 48 |
| Растворитель | сольвент, скипидар, уайт-спирит |

Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! При работе необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила. Материал содержит органические растворители, поэтому все работы необходимо проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции и использовать индивидуальные средства защиты кожи и дыхательных путей. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Не работать вблизи открытых источников огня!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ПФ-115 белая

Транспортировка и хранение:

Материал должен храниться и транспортироваться вдали от нагревательных приборов и исключая прямое попадание солнечных лучей, при температурах от -40 до +35 °С. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Эмаль ПФ-115 белая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов