



Назначение:

ПФ 223 применяется при строительстве и ремонте для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие устойчиво к изменению t° от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.

Состав:

Эмаль ПФ-223 ГОСТ 14923-78 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей, масло-бензостойкая.

Цвет:

Белый, при согласовании с заказчиком любой другой по каталогу.

Условия применения:

Перед применением эмаль ПФ 223 ГОСТ 14923-78 следует тщательно перемешать и при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1. Эмаль ПФ 223 наносят методом распыления или кистью на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли, жировых загрязнений, ржавчины, окалины и прочего.

По вопросам приобретения Эмаль ПФ-233 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ПФ-233

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов