



Эмаль «PROFI БЛЕСК АК» серый

Характеристики

Страна-производитель Россия
Цвет серая
Степень блеска глянцевая
Применение по материалу по металлу
Бренд Profi
Тип основы акриловая
Обозначение основы АК
Упаковка ведра
Вес 20.1 кг
Особенности износостойчивые
Назначение для металлоконструкций

Описание

Эмаль «PROFI Блеск АК»-однокомпонентная быстросохнущая эмаль, предназначена для окрашивания металлоконструкций из черной углеродистой стали и цветных металлов с предварительным грунтованием поверхности, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы всех климатических зон.

- **Высокая скорость высыхания, при температуре +20°C составляет не более 30 мин;**
- **Повышенная адгезия к черным и цветным металлам;**
- **Можно наносить на бетон, железобетон, дерево;**
- **Допустимо нанесение в один слой до 100 мкм;**
- **Имеет высокие декоративные свойства.**
- **Атмосферостойкая;**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль «PROFI БЛЕСК АК» серый

- Допускается применение при минусовых температурах;

Эмаль «**PROFI Блеск АК**» отличается высокой скоростью сушки, хорошей укрывистостью, отличной адгезией с поверхностью грунта, не требует тщательной подготовки окрашиваемой поверхности, возможно применение при отрицательных температурах.

Покрытие на основе Эмали «**PROFI Блеск АК**» обладает высокими защитно-декоративными качествами, износостойкими и химически стойкими свойствами, повышенной атмосферостойкостью. Обеспечивает защиту металлоконструкций при воздействии кислотного тумана и устойчивость к воздействию слабых растворов кислот и щелочей.

Покрытие, состоящее из 2-х слоев общей толщиной 100-150 мкм Эмали «**PROFI Блеск АК**», нанесенных на сухую загрунтованную поверхность **сохраняет защитные свойства** в умеренном и холодном климате **не менее 10-ти лет**.

СОСТАВ:

Эмаль «**PROFI Блеск АК**» представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе модифицированной акриловой смолы и пластификаторов с добавлением высокоэффективных контактных ингибиторов коррозии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Эмаль «**PROFI Блеск АК**» предназначена для финишной окраски изделий, работающих при температурах от -60°C до +120°C и эксплуатируемых в различных климатических условиях, в том числе в условиях агрессивной промышленной атмосферы.

Используется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- поверхностей строительных металлоконструкций,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль «PROFI БЛЕК АК» серый

- трубопроводов,
- контейнеров,
- эстакад и платформ,
- ангаров,
- кровель,
- деталей машин и механизмов,
- любых других металлоизделий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить на чистую, сухую загрунтованную поверхность. Перед окраской поверхность должна быть зачищена от пыли и обезжирена до степени 1 по ГОСТ 9.402-80

перемешать до однородной массы низкооборотистой дрелью с насадкой в течение 2-3 минут, уделяя особое внимание пространству близ дна и стенок тары.

эмаль наносят методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью или валиком в 2 слоя при температуре от -20 до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 85%.

Высыхание покрытия до степени 3 происходит в течении часа. Сушка между слоями при температуре (20±2) °C, составляет 2 часа. Набор окончательных эксплуатационных характеристик достигается через 24 часа.

Допускается нанесение однослойного покрытия до 100 мкм.

При необходимости до рабочей вязкости разбавляют растворителями: разбавителем «PROFI»

Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.

Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль «PROFI БЛЕЭК АК» серый

РАСХОД:

Расход грунт-эмали — 0,15-0,2кг на 1 кв.м., при толщине одного слоя 40-80мкм.

Практический расход зависит от условий, метода нанесения, физико-химических показателей ЛКМ, конструкции, размера и шероховатости окрашиваемого изделия, уровня организации производства и устанавливается расчетным или опытным путем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

разбавителем «PROFI» является пожароопасной. Категорически запрещается наносить эмаль вблизи источников огня. При работах необходимо использовать индивидуальные средства защиты и не допускать попадания средства на органы дыхания или пищеварения, а также попадания средства в воду, почву и канализацию.

ХРАНЕНИЕ:

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

ФАСОВКА:

Евроведро 5л, 10л, 20л

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль «PROFI БЛЕЭК АК» серый

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа материала	акриловая смола
Внешний вид пленки	однородная полуглянцевая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее	65
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	50
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	2
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, ч, не менее	240
Адгезия, балл, не более	1

По вопросам приобретения Эмаль «PROFI БЛЕЭК АК» серый и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов