



ТУ 2312-149-46953478-2001

Назначение

Эмаль «Субкор» предназначена для проведения окрасочных работ под водой по металлическим и бетонным поверхностям. Эмаль обеспечивает вытеснение воды с поверхности и её хорошее смачивание; краевой угол смачивания в воде составляет не более 40°.

Свойства

Эмаль способна отверждаться в воде при температуре не ниже 5°C с образованием твёрдого покрытия, которое по своим свойствам не уступает покрытиям, полученным на воздухе.

Срок службы покрытия

Срок службы покрытия для защиты конструкций, эксплуатирующихся под водой, — не менее 7 лет.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет и внешний вид	пленки зелёный
--------------------	----------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль Субкор (ЭП-451)

Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %	3
Толщина нестекающего мокрого слоя, мм, не менее	0,5
Время отверждения до степени 3 при 20 °С, ч, не более	
на воздухе	24
в воде	16
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	
на воздухе	10
в воде	3
Прочность пленки при ударе, см, не менее	
на воздухе	40
в воде	50
Адгезия пленки, баллы, не более	1

Комплектность поставки

1 компонент: Ведро 25 кг

2 компонент: Ведро 4,7 кг

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Поверхность очищают от старой краски и других загрязнений с помощью металлических щёток или пескоструйным способом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль Субкор (ЭП-451)

По вопросам приобретения Эмаль Субкор (ЭП-451) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов