



Область применения:

Эрозионностойкая эмаль ВЭ-71 предназначена для защиты поверхности полимерных композиционных материалов, эксплуатирующихся в интервале от минус 60 °С до плюс 220 °С

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

- Эмаль ВЭ-71 является двухкомпонентной системой, смешивание компонентов эмали осуществляется перед применением;
- Полуфабрикат эмали ВЭ-71 представляет собой суспензию пигментов в растворе каучукового связующего в смеси органических растворителей;
- После высыхания покрытие должно быть однородным, без морщин, кратеров, посторонних включений;

Технические характеристики

- время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С не более 2 ч;
- твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ-2124 не менее 0,1 относ. единиц;
- эластичность покрытия при изгибе не более 1 мм;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Нормативная документация**

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-15-1156-2010	Эмаль ВЭ-71
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-15-1156-2010	Изменение № 1 к ТУ 1-595-15-1156-2010
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-15-1156-2010	Изменение № 2 к ТУ 1-595-15-1156-2010
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-15-1156-2010	Изменение № 3 к ТУ 1-595-15-1156-2010

По вопросам приобретения Эмаль ВЭ-71 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: