

ТУ 2313-140-46953478-2001

Назначение

Предназначена для защиты от коррозии района переменной ватерлинии, надводной и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания, а также для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Свойства

Покрытие, стойкое к морской и пресной воде, атмосферостойкое, масло- бензостойкое, износостойкое. Эмаль тиксотропная.

Срок службы покрытия

Не менее 5 лет.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет	Красно-коричневый
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Время высыхания до степени 3 при 20 °C, ч, не более	8	
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при 20 °C, с	15	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50	
Толщина нестекающего мокрого слоя, мм, не менее	0,5	
Адгезия пленки, баллы, не более	1	
Стойкость пленки к статическому воздействию при 20°С, ч, не менее		
3% раствора NaCl, бензина, индустриального масла	24	

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии дробеструйным или механическим способом и обезжиривают, либо предварительно грунтуют.

По вопросам приобретения Эмаль «ВИНЭП» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: