



Описание, применение:

Эмаль ХВ-114 представляет собой раствор поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора и пигментов.

Эмаль **предназначается** для изготовления пленочного покрытия, защищающего от коррозии изделия, хранящиеся на открытом воздухе.

Выпускается желтого и красно-коричневого цветов.

Нанесение: эмаль наносят на поверхность кистью, краскораспылителем, наливом, окунанием. **Разбавляют** до рабочей вязкости растворителями Р-4 и Р-4А.

Хранение: эмаль хранят в закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения **от -40°С до +40°С**. Хранить отдельно от пищевых продуктов.

Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук **использовать резиновые перчатки**.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
-------------------------	-------



Эмаль ХВ-114

1. Внешний вид пленки	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений.
2. Массовая доля нелетучих веществ, %	27-29
3. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с	150-300
4. Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 2, ч, не более	1,5
5. Морозостойкость, ч, не менее	2

По вопросам приобретения Эмаль ХВ-114 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов