



## Назначение

Для получения обратных эмульсий высококонцентрированных растворов солей (нитратов) в минеральном масле, используемых в производстве эмульсионных взрывчатых веществ.

## Внешний вид

Однородная жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета.

## Состав

Композиция маслорастворимых неионогенных и анионных ПАВ.

## Техническая консультация

## Физико-химические свойства

|                                        | Марка       |        |             |               |               |               |
|----------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | ИНС-6       | ИНС-6У | ИНС-6УМ     | ИНС-6УМ<br>R1 | ИНС-6УМ<br>R3 | ИНС-6УМ<br>R5 |
| Плотность при 25°C, г/см <sup>3</sup>  | 0,900-1,000 |        | 0,880-0,980 |               |               |               |
| Вязкость при 50°C, мм <sup>2</sup> /с: | 40-60       |        |             |               |               |               |
| — в пределах                           |             |        |             |               |               |               |
| — не более                             |             |        | 1500        | 800           | 600           | 350           |
| Кислотное чи-сло, мгКОН/г, не более    | 4,0         |        | 30,0        | 20,0          | 30,0          |               |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### **Токсичность**

Малоопасное вещество.

### **Гарантийный срок хранения**

Марка ИНС-6, ИНС-6УМ, ИНС-6УМ R1, ИНС-6УМ R3, ИНС-6УМ R5 – 12 месяцев, ИНС-6У – 24 месяца.

### **Упаковка**

Стальные, полиэтиленовые 200 л или алюминиевые 250 л бочки, ж/д цистерны.

По вопросам приобретения **эмульгатора ИНС-6** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: