



**ТУ 0258-029-00148843-2006**

**Тип:** водосмешиваемая жидкость (эмульсол) для прокатки металла  
**Класс:** МАА — концентрат, при разбавлении водой дающий молочную эмульсию с антикоррозионными свойствами  
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) с высоким содержанием очищенного базового масла.

**Сбалансированное сочетание высокоэффективных эмульгаторов, ингибиторов коррозии обеспечивает хорошие характеристики продукта.**

Техническая консультация

Рекомендуемые концентрации	%
Холодная прокатка металлов	5-25
Обработка черных металлов	3-5
Обработка алюминия	5-7

### **СВОЙСТВА ЭМУЛЬСОЛ Т «П»**

- Обеспечивает высокую стойкость инструмента и качество обрабатываемых деталей.
- Обладает отличными охлаждающими и смазывающими свойствами за счет высокого содержания минерального масла.
- Стабильная эмульсия.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru  
Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Не вызывает коррозии на чугуне и сплавах алюминия.
- Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании.
- Не содержит соединений нитритов, хлора, бора.

## ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМУЛЬСОЛ Т «П»

Гарантийный срок хранения концентрата в таре производителя при температуре от минус 5°C до плюс 30°C — 6 месяцев с даты изготовления. Не теряет свойств при транспортировке и кратковременном хранении при температуре до минус 15°C. Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

## ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья. Не допускать попадания концентрата и эмульсии в водоемы.

[Техническая консультация](#)

## СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМУЛЬСОЛ Т «П»

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Стабильность при низких температурах (минус 15°C)	Стабильна

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Содержание масла, %, не менее	80
Внешний вид 3% водной эмульсии	Молочного цвета
рН 3% водной эмульсии	8,0-10,0
Коррозионная агрессивность 2,5%-ной эмульсии, по ГОСТ 6243 раздел 2.1, — сталь, чугун, алюминий	Выдерживает
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	0,850-0,950

По вопросам приобретения Эмульсол Т «П» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

&\_nbsp;