



Описание

Представляет собой низковязкий двухкомпонентный состав на базе модифицированной эпоксидной смолы и модифицированного аминного отвердителя.

Область применения

- защитный грунт (праймер) для поверхностей металла, бетона и дерева;
- обеспыливающее покрытие по бетону;
- грунт под эпоксиполимерное покрытие;
- компонент эпоксидных наливных полов

Техническая консультация

Технические характеристики компонентов		
Показатель	Эпоксидная смола	Отвердитель
Массовая доля эпоксидных групп, % в пределах	18,0 – 20,0	—
Вязкость при 25 град. С, Па*с, в пределах	0,1 – 1,0	0,01 – 0,06
Аминное число в пределах мг КОН/г	—	450 – 550
Жизнеспособность*, при 20 град.С	40 – 60 мин	
Условие отверждения**	5 – 7 час при 20 град. С	



Подготовка смеси***	35 кг смолы и 15 кг отвердителя (соотношение 7 : 3) тщательно перемешивают в течение 5 минут
Хранение	Храните материал в сухом крытом складском помещении в плотно закрытых контейнерах при температуре не выше 30 град. С. Защищать от солнечных лучей, нагревания. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.
Условие техники безопасности	При работе с составом использовать защитные очки, перчатки, комбинезоны. В случае попадания состава в глаза — промыть водой в течение 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью. Рабочее место должно вентилироваться.

По вопросам приобретения Эпоксидная грунтовка и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: