



Описание

Представляет собой низковязкий двухкомпонентный состав на базе модифицированной эпоксидной смолы и аминного отвердителя.

Способ применения

- формование изделий с наполнителем;
- заливка форм (декоративные изделия);
- компонент составов для получения защитных покрытий

Техническая консультация

Техническое описание

Показатель	Эпоксидная смола	Отвердитель
Массовая доля эпоксидных групп, % в пределах	21,0 — 23,0	—
Вязкость при 25 град. С, Па*с, в пределах	1,5 — 3,5	0,01 — 0,06
Аминное число в пределах мг КОН/г	—	450 — 550
Время желатинизации, при 20 град.С	5,25 час.	
Время высыхания до степени 3 при 20 град. С	8,5 час.	
Условие отверждения Интервал температур, град. С Длительность, час/град.С	15 — 60 24/20 или 3/60	



Эпоксидная композиция для искусственного камня

По вопросам приобретения Эпоксидная композиция для искусственного камня и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов