



Эпоксидная композиция для ремонта трубопроводов бестраншейным способом

Описание

- Модифицированная смола (компонент А) — вязкая жидкость от жёлтого до коричневого цвета;
- Отвердитель каталитического типа (компонент Б).

Способ применения

Используется в качестве пропиточного состава рукавного материала для ремонта трубопроводов канализационных сетей и напорных сетей холодного водоснабжения без их демонтажа и извлечения из грунта

Техническая консультация

Технические характеристики компонентов	Показатель	Компонент	
		А	Б
	Массовая доля эпоксидных групп,%, в пределах	15,0	—
	Вязкость при 25 град.С, Па.с, не более	10,0	—
	Условия отверждения	Пропитанный составом синтетический рукав отверждается непосредственно в трубе, при нагреве воды в рукаве.	
	Подготовка смеси и способ применения	К эпоксидной смоле добавляется 3 — 5% отвердителя.	

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидная композиция для ремонта трубопроводов бестраншейным способом

Характеристика		Показатель
Прочность при растяжении, МПа, в пределах		32,5 – 43,4
Относительное удлинение при разрыве, % в пределах		14 – 17
Модуль упругости при растяжении, МПа, в пределах		760 – 880
Разрушающее напряжение при изгибе, МПа, в пределах		62 – 73
Прогиб при изгибе, мм		3,7 – 6,0
Модуль упругости при изгибе, мПа		1280 – 1890
Напряжение при сжатии, мПа		97,6 – 102,2
Относительная деформация при сжатии, %		16 – 17
Модуль упругости при сжатии, мПа		595 – 618
Удельная ударная вязкость, кгс.см/см ²		16 – 21
Отличается повышенной стойкостью к агрессивным средам		
Упаковка	Бочки, канистры	
Хранение	В плотно закрытой таре, в крытом складском помещении при температуре не выше 30 град.С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.	
Условия техники безопасности	При работе с составом использовать защитные очки, перчатки, комбинезоны. В случае попадания состава в глаза – промыть водой в течение 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью.	

По вопросам приобретения Однокомпонентный эпоксидный грунт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов