



Описание

Представляет собой двухкомпонентный состав горячего отверждения

Способ применения

- заливка электротехнических изделий и форм;
- формование изделий из стеклопластика

Техническая консультация

Техническое описание

Показатель	Эпоксидная смола	Отвердитель
Массовая доля эпоксидных групп, % в пределах	19,5 – 21,5	—
Вязкость при 25 град. С, Па*с, в пределах	1 – 4	не более 0,07
Жизнеспособность	не менее 5 суток	
Подготовка смеси	100 весовых частей смолы и 85 весовых частей отвердителя тщательно перемешивают в течение 10 минут	
Условия отверждения	»	
Интервал температур, град. С	120 – 140	
Длительность, ч/ при град. С	7/120 + 5/140 (доотверждение)	



Эпоксидная композиция горячего отверждения

Хранение	Храните материал в сухом крытом складском помещении в плотно закрытых контейнерах при температуре не выше 30 град. С. Защищать от солнечных лучей, нагревания. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.
Условие техники безопасности	При работе с составом использовать защитные очки, перчатки, комбинезоны. В случае попадания состава в глаза — промыть водой в течение 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью.

По вопросам приобретения Эпоксидная композиция горячего отверждения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов