Описание

Представляет собой низковязкий двухкомпонентный состав на базе модифицированной эпоксидной смолы и аминного отвердителя.

Способ применения

- ручное формование изделий из стеклопластика;
- компонент составов для получения химстойких антикоррозионных покрытий

Техническая консультация

Технические характеристики компонентов		
Показатель	**Эпоксидная смола**	**Отвердитель**
Массовая доля эпоксидных групп, % в пределах	**20,0 — 22,0**	**—**
Вязкость при 25 град. С, Па*с, в пределах	**2,5**	**5,0**
Аминное число в пределах мг КОН/г	**—**	**600**
Время желатинизации, при 20 град.С	**30 мин.**	
Условие отверждения	**3 часа при 25 град.С (рекомндуемый режим)**	
Подготовка смеси	**100 весовых частей смолы и 20 отвердителя (соотношение 5 : 1) тщательно перемешивают в течение 5 минут**	

По вопросам приобретения Эпокси-фторопластовая композиция «Бескомпромиссный страж» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: