Продукт взаимодействия эпихлоргидрина и хлоросодержащего ароматического диамина. Высоковязкая жидкость от бесцветного до коричневого цвета.

### Приготовление и применение шпаклёвки

Перед применением в в шпаклёвочную пасту вводят отвердитель и тщательно перемешивают (30 весовых частей шпаклёвочной массы с 1 весовой частью отвердителя). Смесь пригодна к применению 1 час при 20 град. С. Допускается добавление растворителя 646 для снижения вязкости. При повышенных температурах время отверждения сокращается. После каждого применения клея следует плотно закрыть крышки на ёмкостях со смолой и отвердителем.

Техническая консультация

### Свойства отверждённой композиции

| **Композиция** | **Смола + изо-МТГФА** |
|---|---|
| **Теплостойкость по Мартенсу, °С** | **100 — 110** |
| **Разрушающее напряжение при сжатии, мПа** | **140** |
| **Разрушающее напряжение при растяжении, мПа** | **90** |
| **Разрушающее напряжение при статическом изгибе, мПа** | **150** |
| **Относительное удлинение при растяжении, %** | **5,0** |
| **Ударная вязкость, кгс см/см$^2$** | **22** |

### Хранение и транспортировка

Смолу хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 град. С. Гарантийный срок хранения устанавливается 2 года со дня изготовления. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам приобретения Эпоксидная конструкционная смола 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов