



Эпоксидные клеи и компаунды холодного режима отверждения

Эпоксидные клеи и компаунды марок ПЭО холодного режима отверждения выпускаются как оптического качества (бесцветные), так и обычного «стандартного» качества, когда в качестве компонентов используют неочищенное (желтое) исходное сырье. Получили широкое применение в различных отраслях промышленности и в быту. Используются для склеивания металлов, пластмасс, стекла, дерева, кожи; в качестве связующего при производстве стекло- и углепластиков; заливки (герметизации) электрокардиостимуляторов и т.д. Отверждаются при комнатной температуре или при $T=50-60^{\circ}$.

Техническая консультация

Технологические параметры эпоксидных компаундов холодного режима отверждения:

Марка продукта	Цвет	Компоненты		Вязкость, мПа.с (при $T=25^{\circ}\text{C}$)	Жизнеспособность, час	Режим отверждения $T, ^{\circ}\text{C/t}$, час
		A, г	B, г			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидные клеи и компаунды холодного режима отверждения

ПЭО-10К	Бесцв		2600	0,5-1	(20-25)/(30-24)
ПЭО-110К	Бесцв		760	1-2	(20-25)/(36-24)
ПЭО-115К	Желт		870	1-2	
	80	20			
ПЭО-15КЭ	Желт		450	4-5	(20-25)/(66-54)
ПЭО-515КЭ-20/0	Желт		620	5-6	
ПЭО-15КЭ-20/0	Желт		480	8-10	(20-25)/(84-66)
ПЭО-113К	Бесцв		910	1-2	(20-25)/(36-24)
	89	11			
ПЭО-33КЭ	Желт		2200	0,-1	
ПЭО-221К	Бесцв	67	33	420	1-2
ПЭО-251К	Желт	67	33	500	(20-25)/(36-24)
ПЭО-521К	Бесцв	67	33	1050	0,5-1,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидные клеи и компаунды холодного режима отверждения

- [Клей эпоксидный оптический ПЭО-510К](#)
- [Клей эпоксидный оптический ПЭО-10К](#)
- [Клей эпоксидный оптический ПЭО-110К](#)
- [Клей эпоксидный универсальный ПЭО-115К](#)
- [Клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-15КЭ](#)
- [Клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-515КЭ-20/0](#)
- [Клей эпоксидный оптический ПЭО-513К](#)
- [Клей эпоксидный оптический ПЭО-113К](#)
- [Клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-33КЭ](#)
- [Клей-компаунд эпоксидный оптический ПЭО-521К](#)
- [Клей-компаунд эпоксидный оптический ПЭО-221К](#)
- [Клей-компаунд эпоксидный оптический ПЭО-251К](#)

По вопросам приобретения эпоксидные клеи и компаунды холодного режима отверждения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов