



Общее описание

Клей предназначен для склеивания металлов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки трещин, раковин и прочих работ.

Приготовление и нанесение клея

Клеевой состав готовится непосредственно перед использованием путём тщательного смешивания 100 весовых частей эпоксидной смолы с 8 — 10 весовыми частями отвердителя. Текучесть смолы повышают прогреванием: сосуд со смолой опускают в емкость с горячей водой (не допускается попадания воды внутрь флакона). Приготовленный клей наносится тонким слоем на подготовленные поверхности. Склеиваемая деталь фиксируется любым способом и выдерживается сутки при комнатной температуре. При более низкой температуре время отверждения увеличивается. Эпоксидная композиция пригодна для применения в течение 30 минут с момента введения отвердителя. После каждого применения клея следует плотно закрыть крышки на ёмкостях со смолой и отвердителем.

Меры предосторожности

При работе с эпоксидным клеем следует одевать специальную одежду и резиновые перчатки (ГОСТ 12.4.011-87). Не рекомендуется смывать клей с кожного покрова органическими растворителями. Попавший на кожный покров клей легко смывается тёплой водой с применением моющих средств. При попадании отвердителя в глаза немедленно промыть их водой. При работе с клеем не допускается приём пищи и курение. Отверждённый клей не токсичен и не огнеопасен.

Хранение и транспортировка

Клей хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 град. С. Гарантийный срок хранения устанавливается 1,5 года со дня изготовления. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный клей «Универсальный»

По вопросам приобретения Эпоксидный клей «Универсальный» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов