



Эпоксидный компаунд электроизоляционный УП-5-168С, УП-5-169С, УП-5-183, УП-5-183-1

Электроизоляционные компаунды делятся на пропиточные и заливочные. Первые из них применяют для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов, вторые — для заливки полостей в кабельных муфтах, а так же в электромашинах и приборах с целью герметизации.

Электроизоляционные лаки и компаунды широко применяются в электроизоляционной и кабельной технике, в производстве электрических машин, турбо- и гидрогенераторов, аппаратов, трансформаторов, распределительных устройств, в высокочастотной технике.

Техническая консультация

Эпоксидные компаунды							
Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
УП-5-168С	Наполненная композиция холодного отверждения	240 — 300/70	1,0-1,5/25	7 сут/20	9,0	—	—
УП-5-169С	Наполненная композиция холодного отверждения	—	2/100	2/100 + 10/100	10,0	—	—



Эпоксидный компаунд электроизоляционный УП-5-168С, УП-5-169С, УП-5-183,УП-5-183-1

УП-5-183	Наполненная композиция, отверждающаяся при умеренной температуре (до 70 град.С). Обладает хорошей эластичностью в сочетании с электроизоляционными свойствами	—	4/70	13/70	—	9,0	—
УП-5-183-1	Ненаполненная композиция, отверждающаяся при умеренной температуре (до 70 град.С). Обладает хорошей эластичностью в сочетании с электроизоляционными свойствами	—	5/70	13/70	—	10,0	—

По вопросам приобретения **электроизоляционных эпоксидных компаундов УП-5-168С, УП-5-169С, УП-5-183, УП-5-183-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный компаунд электроизоляционный УП-5-168С, УП-5-169С, УП-5-183, УП-5-183-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов