Эпоксидный компаунд, включающий эпоксидную диановую смолу, отвердитель — изометилтетрагидрофталевый ангидрид.

Отличительная черта в том, что в качестве антипирена он содержит мелкодисперсный гидрат окиси алюминия. А так же продукт конденсации эпихлоргидрина с тетрабромдифенилолпропаном, продукт конденсации дикарбонового олигодиэтиленгликольсебацината с эпоскидной диановой смолой и продукт дегидрохлорирования эпихлоргидрина водой.

Техническая консультация

Эпоксидные компаунды

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
УП-5-199-1	—	—	2,5/20	—	40,0	100,0	—
УП-5-208	Низковязкий, не содержит растворителей	5/25	3/70	8/70	40,0	70,0	—
УП-5-218	Не содержит растворителей	120/60	—	3/120	50,0	—	—

УП-5-219	Отличается высокими электроизоляционными свойствами и влагостойкостью	—	6/20	8/80	50,0	—	—
УП-5-221	ТУ 6-05-241-505-87	—	3 — 4/20	7 сут/20	20,0	70,0	—
УП-5-234	Наполненная композиция холодного отверждения. Обладает высокой водостойкостью, эластичностью, хорошими прочностными и адгезионными характеристиками	—	4/20	7 сут/20	12,0	—	—

По вопросам приобретения **электроизоляционных эпоксидных компаундов УП-5-199-1, УП-5-208, УП-5-218, УП-5-219, УП-5-220, УП-5-221, УП-5-234** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: