



Эпоксидный компаунд электроизоляционный УП-5-254, УП-5-236, УП-4-262, УП-4-262-1

Компаунды должны обладать следующими свойствами: малой начальной вязкостью, высокой пропитывающей способностью, малым водопоглощением, хорошей цементирующей способностью, хорошей нагревостойкостью и удовлетворительными электрическими свойствами в условиях повышенной влажности и температуры.

Техническая консультация

Эпоксидные компаунды

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
УП-5-254	Эластичный, холодного отверждения	—	2/20	7 сут/20	>8,0	—	—
УП-5-236	Эластичный, холодного отверждения	—	2/20	7 сут/20	>9,0	—	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный компаунд электроизоляционный УП-5-254, УП-5-236, УП-4-262, УП-4-262-1

УП-5-262	Наполненный, пониженной горючести, холодного отверждения. Обладает высокой эластичностью	—	3/20	7 сут/20	>3,0	—	—
УП-5-262-1	Наполненный, пониженной горючести, холодного отверждения. Обладает высокой эластичностью	—	3/20	7 сут/20	>3,5	—	—

По вопросам приобретения **электроизоляционных эпоксидных компаундов УП-5-254, УП-5-236, УП-4-262, УП-4-262-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный компаунд электроизоляционный УП-5-254, УП-5-236, УП-4-262, УП-4-262-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов