



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-5-111-1, УП-5-111-3, УП-5-111-6, УП-5-162, УП-5-184, УП-5-184-1

Эпоксидный заливочный компаунд может быть использован в качестве самозатухающих герметизирующих компаундов для пропитки радиотехнических изделий электротехнического назначения.

В частности для заливки высоковольтных узлов, например, трансформаторов, катушек зажигания. Компаунд содержит гидроокись алюминия, пентабромдифенилоксид, трихлорпропилфосфат, тетраэтоксисилан, смесь изомеров диаминодифенилметана и эпоксидную диановую смолу ЭД-20.

Сочетание компонентов в определенном соотношении обеспечивает улучшенные показатели по вязкости, электропрочности и воспламеняемости.

Эпоксидные компаунды

Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
УП-5-111-1	ТУ 6-05-241-265-80	20/100	9-15/100	12/100 + 16/140 + 6/200	40,0	50,0 — 60,0	60,0 — 70,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-5-111-1, УП-5-111-3, УП-5-111-6, УП-5-162, УП-5-184, УП-5-184-1

УП-5-111-3	ТУ 6-05-241-265-80	150/100	6-9/100	12/100 + 16/140 + 6/200	40,0	—	—
УП-5-111-6	Пропиточный, нагревостойкий	30/100	1/160	12/150	40,0	—	60,0
УП-5-162	Отличается низкой вязкостью	20/50	6 — 7/80	—	—	—	125,0
УП-5-184	Композиция горячего отверждения. Обладает высокими электроизоляционными свойствами и повышенной эластичностью при отрицательных температурах	40/60	24/20	8/70 + 4/100 + 2/200	40,0	—	—
УП-5-184-1	Композиция горячего отверждения. Обладает высокими электроизоляционными свойствами и повышенной эластичностью при отрицательных температурах	30/60	24/20	8/70 + 4/100 + 2/200	30,0	—	—



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-5-111-1, УП-5-111-3, УП-5-111-6, УП-5-162, УП-5-184, УП-5-184-1

По вопросам приобретения **пропиточно-заливочных эпоксидных компаундов УП-5-111-1, УП-5-111-3, УП-5-111-6, УП-5-162, УП-5-184, УП-5-184-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов