



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-5-205, УП-5-206, УП-5-228, УП-5-229, УП-6-104, УП-6-108-1, УП-6-108-2

Пропиточно-заливочный компаунд – это изоляционный состав, который в момент использования является жидким, а после отвердевает, не имеет в своем составе растворителей. Компаунд не теряет своих свойств при температурном режиме от **-50 до +200** градусов по Цельсию, обладает стойкостью к радиации, предназначен для пропитки, заливки узлов, деталей радиоаппаратуры, электротехники, для защиты печатных плат и их компонентов от внешних воздействий (механического, теплового, химического, от вибрации), особенно в условиях агрессивной окружающей среды.

Эпоксидные компаунды

Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
УП-5-205	Быстроотверждающийся компаунд	—	0,4/60	—	70,0	—	120,0
УП-5-206	Быстроотверждающийся компаунд	—	0,5/60	—	60,0	—	95,0
УП-5-228	Холодного отверждения при температуре окружающей среды выше 25 град.С	—	8,0/25	—	8,0	—	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-5-205, УП-5-206, УП-5-228, УП-5-229, УП-6-104, УП-6-108-1, УП-6-108-2

УП-5-229	Холодного отверждения при температуре окружающей среды ниже 25 град.С	—	8,0/25	—	—	—	—
УП-6-104	ТУ 6-05-241-216-79	—	2,0 — 3,0/25	—	1,0	—	—
УП-6-108-1	ТУ 6-05-241-359-83	—	—	24/20 + 5/80	40,0	85,0	—
УП-6-108-2	ТУ 6-05-241-359-83	—	—	24/20 + 5/80	45,0	95,0	—

По вопросам приобретения **пропиточно-заливочных эпоксидных компаундов УП-5-205, УП-5-206, УП-5-228, УП-5-229, УП-6-104, УП-6-108-1, УП-6-108-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов