



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-592, УП-592-1, УП-592-3, УП-592-10, УП-592-11, УП-592-10/1, УП-592-10/4

В отвержденном состоянии компаунды выполняют одновременно функции электрической изоляции и герметичного монолитного корпуса, обеспечивая комплексное решение целого ряда задач:

создание необходимой внешней формы изделия;

защиту изделия от механических воздействий, пыли, влаги, агрессивных жидких и газообразных сред, растворителей, масел, озона;

обеспечение конструкционной монолитности всего изделия и требуемого теплового режима его эксплуатации.

Техническая консультация

Эпоксидные компаунды							
Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
УП-592-1	ТУ 6-05-241-393-84	30/65	3,5 — 4,5/85	13/85	30,0	—	—
УП-592-3	ТУ 6-05-241-393-84	150/70	1,5 — 6,0/65	20/70	20,0	—	—
УП-592-10	ТУ 6-05-241-393-84	35-50/65	3,0 — 4,0/65	13/70	13,5	—	—
УП-592-11	ТУ 6-05-241-393-84	60 — 80/65	3,5 — 5,0/70	24/70	12,0	—	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-592, УП-592-1, УП-592-3, УП-592-10, УП-592-11, УП-592-10/1, УП-592-10/4

УП-592-10/1	ТУ 6-05-241-393-84	90 — 110/65	5,0 — 6,0/65	13/70	14,0	—	—
УП-592-10/4	ТУ 6-05-241-393-84	—	2,0 — 3,0/20	70/20	9,0	—	—

По вопросам приобретения **пропиточно-заливочных эпоксидных компаундов УП-592, УП-592-1, УП-592-3, УП-592-10, УП-592-11, УП-592-10/1, УП-592-10/4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов