



Техническая консультация

Продукт	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растя- жении	при сжатии	при изгибе
УП-5-105-1у	Наполненный	—	—	—	—	—	—
УП-5-122АТ	Композиция холодного отверждения	—	4-5,0/25	—	4,2	30,0	—
УП-5-122АТ-1	Композиция холодного отверждения	—	5-6,0/25	—	35,0	45,0	—
УП-5-168С	Наполненная композиция холодного отверждения	240 — 300/70	1,0-1,5/25	7 сут/20	9,0	—	—
УП-5-169С	Наполненная композиция холодного отверждения	—	2/100	2/100 + 10/100	10,0	—	—
УП-5-186	Наполненная композиция холодного отверждения	4 — 7/25	2 — 4/20	24/20 + 10/50	30,0	—	80,0
УП-5-187	Наполненная композиция холодного отверждения	4 — 8/25	2 — 3,5/20	24/20 + 10/50	30,0	—	80,0
УП-5-197С	Наполненная эпоксидная композиция пониженной горючести (коэффициент горючести 1,0)	—	—	3 — 4/25	—	6,0	—
УП-5-198С	Наполненная эпоксидная композиция пониженной горючести (коэффициент горючести 1,0)	—	2/70	25/70	7,0	—	—



Эпоксидный компаунд (Таблица 1)

УП-5-235	Наполненная эпоксидная композиция пониженной горючести (коэффициент горючести 1,0)	—	12/20	24/20 + 10/80	16,0	—	—
УП-5-199-1	—	—	2,5/20	—	40,0	100,0	—
УП-5-208	Низковязкий, не содержит растворителей	5/25	3/70	8/70	40,0	70,0	—
УП-5-218	Не содержит растворителей	120/60	—	3/120	50,0	—	—
УП-5-219	Отличается высокими электроизоляционными свойствами и влагостойкостью	—	6/20	8/80	50,0	—	—
УП-5-221	ТУ 6-05-241-505-87	—	3 — 4/20	7 сут/20	20,0	70,0	—
УП-5-239	ТУ 6-05-241-302-81	—	4/20	7 сут/20	>14,0	—	—
УП-5-239-1	ТУ 6-05-241-302-81	—	2/20	7 сут/20	>10,0	—	—
УП-5-248	ТУ 6-05-241-395-84	23 с/80	6/100	10/100 + 30/120	>20,0	—	—
УП-5-249	ТУ 6-05-241-395-84	—	6/120	10/120 + 24/160	>35,0	—	—
УП-5-254	Эластичный, холодного отверждения	—	2/20	7 сут/20	>8,0	—	—
УП-5-236	Эластичный, холодного отверждения	—	2/20	7 сут/20	>9,0	—	—
УП-5-111-1	ТУ 6-05-241-265-80	20/100	9-15/100	12/100 + 16/140 + 6/200	40,0	50,0 — 60,0	60,0 — 70,0
УП-5-111-3	ТУ 6-05-241-265-80	150/100	6-9/100	12/100 + 16/140 + 6/200	40,0	—	—
УП-5-111-6	Пропиточный, нагревостойкий	30/100	1/160	12/150	40,0	—	60,0
УП-5-162	Отличается низкой вязкостью	20/50	6 — 7/80	—	—	—	125,0
УП-5-191	Отличается длительной жизнеспособностью	—	5/140	1/140	30,0	60,0	50,0
УП-5-191-5	Отличается длительной жизнеспособностью	—	5/140	1/140	50,0	—	—



Эпоксидный компаунд (Таблица 1)

УП-5-244	Пропиточный, быстроотверждающийся	250/25	6/20	1/110	60,0	80,0	90,0
УП-504	Термостабильный, одноупаковочный	—	10/70	9/130 + 6/200	—	130,0	80,0
УП-506	ТУ 6-05-241-409-84	8 — 10/100	3 — 4/100	12/120 + 6/140	55,0	—	—
УП-506Н	ТУ 6-05-241-409-84	50 — 60/100	4 — 5/100	12/120 + 6/140	50,0	—	—
УП-592	ТУ 6-05-241-393-84	40/65	2,5 — 3,5/85	13/85	40,0	—	—
УП-592-1	ТУ 6-05-241-393-84	30/65	3,5 — 4,5/85	13/85	30,0	—	—
УП-592-3	ТУ 6-05-241-393-84	150/70	1,5 — 6,0/65	20/70	20,0	—	—
УП-592-10	ТУ 6-05-241-393-84	35-50/65	3,0 — 4,0/65	13/70	13,5	—	—
УП-592-11	ТУ 6-05-241-393-84	60 — 80/65	3,5 — 5,0/70	24/70	12,0	—	—
УП-592-10/1	ТУ 6-05-241-393-84	90 — 110/65	5,0 — 6,0/65	13/70	14,0	—	—
УП-592-10/4	ТУ 6-05-241-393-84	—	2,0 — 3,0/20	70/20	9,0	—	—
УП-6-103-1	ТУ 6-05-241-230-80	20 — 40/25	—	—	1,5	—	—
УП-6-103-2	ТУ 6-05-241-230-80	20 — 40/25	—	—	2,5	—	—
УП-6-103-3	ТУ 6-05-241-230-80	20 — 40/25	—	—	1,5	—	—
УП-6-103-4	ТУ 6-05-241-230-80	50 — 70/25	—	—	3,5	—	—
УП-5-205	Быстроотверждающийся компаунд	—	0,4/60	—	70,0	—	120,0
УП-5-206	Быстроотверждающийся компаунд	—	0,5/60	—	60,0	—	95,0
УП-6-104	ТУ 6-05-241-216-79	—	2,0 — 3,0/25	—	1,0	—	—
УП-6-108-1	ТУ 6-05-241-359-83	—	—	24/20 + 5/80	40,0	85,0	—
УП-6-108-2	ТУ 6-05-241-359-83	—	—	24/20 + 5/80	45,0	95,0	—
УП-6-110	ТУ 6-05-241-313-82	—	—	2/100 + 2/120 + 3/150 + 5/200	20,0	43,0	150,0
УП-6-111	ТУ 6-05-241-360-83	—	—	24/20 + 5/80	5,5	14,7	—
УП-6-112	ТУ 6-05-241-325-82	—	—	24/20 + 5/80	4,0	—	—
УП-6-113-1	ТУ 6-05-241-355-83	—	—	24/20 + 5/80	33,7	52,0	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Эпоксидный компаунд (Таблица 1)

УП-6-113-2	ТУ 6-05-241-355-83	—	—	24/20 + 5/80	33,1	55,0	—
К-126	ТУ 6-05-241-352-83	—	0,7/20	—	—	—	—
К-126М-1	ТУ 6-05-241-352-83	—	3,0/20	—	—	—	—
К-126М-2	ТУ 6-05-241-352-83	—	4,5/20	—	—	—	—
УП-6-111-2	Марок А, Б и В	—	—	5/80	4,0	—	—
* УП-5-222	Антифрикционный пастообразный материал	—	—	24/20 + 4/80	—	95 — 110	—
* УП-5-251	Антифрикционный пастообразный материал	—	—	24/20 + 4/80	—	95 — 100	—
* УП-5-250	Антифрикционный литевой материал	—	—	24/20 + 4/80	—	75 — 80	—
УП-2212К	Эпоксикаучуковая композиция	—	—	—	—	—	—
УП-2212КХ	Эпоксикаучуковая композиция	—	—	—	—	—	—
ПЭН-1	Лак полиуретанэпоксидно-новолачный	—	—	—	—	—	—

- [УП-5-105-2, УП-5-156, УП-5-162-1, УП-5-162-2, УП-5-183](#)
- [УП-5-183-1, УП-5-190, УП-5-197С, УП-5-198С, УП-5-235](#)
- [УП-5-234, УП-5-262, УП-5-262-1, УП-5-184, УП-5-184-1](#)
- [УП-6-101, УП-5-228, УП-5-229, ФЛ-5121](#)

По вопросам приобретения **Эпоксидного компаунда** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов