



Прессматериал предназначен для изготовления изделий электроизоляционного и конструкционного назначения методами литьевого и компрессионного прессования. Прессованные изделия на его основе обладают высокой водостойкостью и устойчивостью к воздействию щелочей любой концентрации при температуре до 200 °С и большинства кислот (кроме окислителей).

Наполнитель — стекловолокно длиной 0,2 — 1,0 мм.

Эпоксидный прессматериал РП-01С-Т

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Плотность, кг/м ³	1700
Текучесть по спирали, мм	600-700
Температура прессования, °С	155±5
Усадка, %	0,03-0,07
Время хранения	
— при 20°С, мес.	2-3
— при 5-10°С, мес.	10-18
Теплостойкость по Мартенсу, °С	155-165
Предел прочности, МПа	
— при статическом изгибе	190-230
— при сжатии	140-160
Электрическая прочность, кВ/мм	20-25
Удельное объемное сопротивление, Ом · см	1015

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный прессматериал РП-01С-Т

Удельная ударная вязкость, кг · см/см ² , не менее	15,0
--	------

Прессматериал **поставляется** в виде порошка, в крафт-мешках весом 25-40 кг.

По вопросам приобретения **Эпоксидный прессматериал РП-01С-Т** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов