



Описание

Представляет собой двухкомпонентный состав для получения полимочевинного эластомера. Состоит из форполимера на основе изоцианата (компонента А) и отвердителя полиаспартического типа (компонента Б). Обеспечивает получение особо гибкой, упругой, монолитной плёнки, светостойких гидроизоляционных покрытий.

Способ применения

- антикоррозионные покрытия по металлу, — внутренние и наружные покрытия стальных ёмкостей, мостов, опор, свай, корабельных палуб;
- УФ-стойкое покрытие (финишное) для защиты кузовов легковых автомобилей;
- УФ защитное покрытие для эпоксидов, ароматических полимочевин и полиуретанов.

Техническая консультация

Свойства		
Показатель	Компонент А	Компонент Б
Внешний вид	Маловязкая жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета	Однородная маловязкая жидкость с пигментом
Вязкость при 25 град.С, Па.с	0,9 — 1,5	0,05 — 0,2
Содержание азота, %	—	4 — 7
Содержание изоцианатных групп, %	21 — 23	—
Плотность, г/см ³	0,9 — 1,1	0,7 — 0,8
Подготовка смеси		



Эпоксиполимочевинная композиция для гидроизоляционных покрытий

Соотношение компонентов по весу: А : Б=100 : 200.	
Компоненты А и Б тщательно перемешать в течение 1 – 2 минут и нанести на поверхность с помощью кисти, валика или краскопульта.	
Характеристики отверждённого материала	
Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	10
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100
Водопроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 24 ч.	водонепроницаем
Водопоглощение в течение 24 ч, % масс. не более	2,0
Твёрдость, Шор А, усл. ед., не менее	70
Адгезия к поверхности, МПа, не менее	1,5 5,0
бетона	
металла	

По вопросам приобретения Эпоксиполимочевинная композиция для покрытий и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов