



Описание

Представляет собой двухкомпонентный состав на основе изоцианатного предполимера (компонент А) и отвердителя аминного типа (компонент Б). Не требует специального распылительного оборудования.

Способ применения

Получение эпоксиполимочевинных покрытий на объектах небольшой площади (до 10 м²)

Техническая консультация

Показатель	Компонент	
	А	Б
Внешний вид	Маловязкая жидкость от жёлтого до коричневого цвета	Однородная, маловязкая жидкость с пигментом
Вязкость при 25 град.С, Па.с	0,6 — 1,0	0,2 — 1,2
Аминное число, в пределах мг КОН/г	—	20 — 60
Плотность, г/см ³	0,9 — 1,1	0,7 — 1,0
Содержание основного вещества	100%	100%
Срок хранения при 15 — 30 град. С в герметичной таре	12 месяцев	
Упаковка	Чистые, сухие, продутые инертным газом стальные бочки по ГОСТ 13950 тип 1 вместимостью 20, 100, 200 дм ³	



Эпоксиполиимочевинная композиция для покрытий

Подготовка смеси и способ применения	Компоненты А и Б в соотношении 1 : 1 по весу тщательно перемешивать в течение 2 минут. Полученную смесь залить в требуемый объём или нанести на поверхность с помощью кисти или валика. Возможно применение конструкции со статическим смесителем.
--------------------------------------	---

По вопросам приобретения Эпоксиполиимочевинная композиция для покрытий и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов