



1) Техническое описание

Стандартный образец для МПД изготовлен из стали марки 15Х25Т, имеет одиночный дефект в виде трещины и предназначен для оценки выявляющей способности применяемых магнитных индикаторов (магнитных суспензий), работоспособности дефектоскопа и чувствительности контроля при проведении магнитопорошкового контроля по соответствующему классу чувствительности.

Контрольные образцы для магнитопорошковой дефектоскопии МПД соответствуют требованиям РД-13-05-2006.

Эталоны для МПД выпускаются для трех классов чувствительности (А, Б, В).

Контрольный образец для МПД должен храниться в сухом месте с относительной влажностью не более 80% и температурой воздуха $20 \pm 10^\circ\text{C}$. В помещениях для хранения не должно быть паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию металлических поверхностей.

Комплект поставки контрольного образца для МПД (магнитопорошковой дефектоскопии):

- контрольный образец;
- футляр для контрольного образца;
- свидетельство о метрологической аттестации с характеристиками трех параметров дефекта, дефектограммой и сроком поверки.

2) Техническое описание

Эталонные образцы МО для МПД предназначены для определения выявляющей способности магнитных порошков и суспензий при проведении магнитно-порошковой дефектоскопии. Они представляют собой стальные бруски с единственным документированным дефектом.

Образцы для МПД должны храниться при относительной влажности воздуха не более 80% и температуре окружающей среды от -20 до $+10^\circ\text{C}$. Следует убедиться, что в помещении, где хранятся образцы для МПД, отсутствуют пары агрессивных веществ, которые могут вызвать коррозию поверхности изделия.



Эталоны контрольные для МПД

Эталонные образцы МО применяются для оценки функциональности дефектоскопов полюсного намагничивания.

Они представляют собой стальные бруски с одним дефектом, параметры которого описаны в паспорте изделия.

Размер образца МО — 130*30*10 мм.

По вопросам приобретения **Эталонов контрольных для МПД** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов