Бутадиеновый каучук

Intene 50 A-AM-AF – полибутадиеновый полимер с низким содержанием цис звеньев, полученный методом растворной полимеризации с использованием каталитической системы литий-алкил. Производится на. заводе в г.Ганджемут, Шотландия, Великобритания.

Основные характеристики

Данный полибутадиеновый полимер с низким содержанием цис звеньев подходит для производства высокопрочного полистирола.

Растворная вязкость 170 сантипуаз одобрена большинством потребителей.
Intene 50 A – не содержит антиоксидант TNPP;
Intene 50 AF — не содержит антиоксидантов TNPP и BHT;
Intene 50 AM — не содержит антиоксидант BHT.

Основное применение

Модификатор ударной прочности полистирола и АБС-пластиков.

Физическая форма

Кипы цвета бело-янтарной воды, завернутые в легко диспергируемую, пленку, растворимую в стироле.

Упаковка

Деревянный ящик: кипы по 35 кг, 30кип в одном ящике (1465*1150*высота1030 мм).
Металлический ящик: кипы по 35 кг, 30кип в одном ящике (1465*1150*высота1085 мм).

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре 20-30оС вдали от солнечного света.

Срок хранения: минимум 12 месяцев

По вопросам приобретения Intene 50 (A-AM-AF) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: