



Двухкомпонентные эмали PD 38 на основе полиуретан-акриловой смолы применяются в системах покрытий для окрашивания изделий в машиностроении (сельхозтехника, автомобилестроение, прицепная спецтехника, автобусы, трамваи и т.д.), эксплуатируемых в условиях средне и сильно загруженной городской атмосферы. Эмаль характеризуется превосходной устойчивостью цветового оттенка и стойкостью к воздействию агрессивных климатических условий, к не истирающим чистящим средствам, щелочным моющим растворам и конденсату. Эмаль PD 38 поставляется в желаемом цвете по каталогу RAL. Рекомендуется для нанесения в системах покрытий с эпоксидными и полиуретановыми грунтами. В системах покрытий Lankwitzer с грунтами SG 11 и PG 43 наносится методом «мокрый-по-мокрому».

#### [Техническая консультация](#)

#### **Характеристики**

Артикул: PD 38  
Основа: полиуретан-акрил

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тип:	эмаль
Состав:	двухкомпонентный
Поверхность:	эпоксидный грунт полиуретановый грунт
Степень глянца:	Высокий глянец
Рекомендованная толщина слоя:	40-60 мкм
Время сушки при 20 С:	40 минут от пыли, 3 часа на отлип
Расход:	11,3 м <sup>2</sup> /кг
Тара:	25 кг

## Техническая консультация

### Особенности

Сфера применения:	машиностроение сельхозтехника строительная техника строительство резервуары
-------------------	---



Свойства: атмосферостойкий  
цветостойкость  
быстросохнущий  
высокоглянцевый  
стойкость к удару  
стойкость к истиранию

Рекомендуемых схемы окраски: В системе покрытий с грунтами: SG 11, SG 64, PG 43

По вопросам приобретения EvoTop 238 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов