



Однокомпонентная термостойкое покрытие DG 01 на основе силиконовой смолы с высоким содержанием цинкового порошка. DG 01 применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций и промышленного оборудования эксплуатируемого в условиях постоянного воздействия высоких температурных нагрузок до +600С. Покрытие обладает коротким временем высыхания, 1 час на отлип при температуре 20С. Особенностью данного материала является то, что в процессе высыхания образуется устойчивая к механическим и химическим повреждениям пленка, конечная твердость которой достигается при первом обжиге изделия.

Техническая консультация

Артикул:	DG 01
Основа:	силиконовая смола
Тип:	грунт-эмаль
Состав:	однокомпонентный
Поверхность:	сталь
Степень глянца:	Матовый
Рекомендованная толщина слоя:	40-50 мкм
Время сушки при 20 С:	40 минут от пыли, 1 час на отлип
Расход:	4,6 м2/кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoCor 601

Тара: 25 кг

Техническая консультация

Сфера применения: машиностроение
металлоконструкции
приборостроение
жаропрочный
термостойкий
Свойства: цинксодержащий
стойкость к удару
стойкость к истиранию
антикоррозионный

По вопросам приобретения EvoCor 601 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов