



Применяется для защиты титановых сплавов от окисления и газонасыщения, а также в качестве высокоэффективной смазки при горячей деформации - объемной штамповке, изотермической штамповке, изотермической штамповке в условиях сверхпластичности при температурах 850-1050°C.

Применение покрытия позволяет реализовать процесс изотермического деформирования в условиях сверхпластичности; получить точные штамповки с не обрабатываемыми поверхностями.

По вопросам приобретения ЭВТ-88 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов