



Однокомпонентный клей, отверждаемый водой, применяется для склейки дерева, пластика при сборке и изготовления «сэндвич — панелей».

Техническая консультация

Технические характеристики:

№	Наименование	Характеристика
1	Цвет	От светло-желтого до желтого
2	Вязкость	3000 мПаС
3	Сухой остаток	90 %
4	Плотность при 20°С	1,1 кг/см
5	Жизнеспособность: (открытое время)	
	После нанесения на поверхность	180-360 мин
	После нанесения воды	Не менее 180 мин
	При наличии катализатора	
	0,10%	45мин
	0,30%	20мин
	0,40%	—
	0,50%	—
	Расход воды на 1 кв.м поверхности	30г/м ³
6	Время прессования	
	при 25°С	6-8ч
	при 40°С	4-6ч
	при 60°С	2-3ч
7	Давление прессования	1000 кг/м ³
8	Время окончательного отверждения при 25°С	12-18ч



Ф-1052МП

9	Оптимальная рабочая температура нанесения клея	22-25 °С
10	Температура эксплуатации	-60 °С до +80°С
11	Условия и температура хранения клея	Герметично закрытая тара, сухое отапливаемое помещение, температура окружающей среды
12	Требуемый инструмент для нанесения клея	Кисть, шпатель, использование механизмов
13	Материал для обезжиривания склеиваемых поверхностей	Ацетон, метиленхлорид
14	Материал для очистки инструментов и оборудования	Диметилформамид, ацетон, метиленхлорид
15	Гарантийный срок хранения	3 месяца со дня изготовления
16	Расход клея, г/м2	100-150

По вопросам приобретения **Ф-1052МП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов