

**Фенол 85****N,N'-бис-(3,5-дитрет.бутил-4-оксибензил)-пиперазин**[Техническая консультация](#)

Физико- химические свойства:	Белый кристаллический порошок. Растворим в бензоле, метилэтилкетоне, четыреххлористом углероде. Не-растворим в воде. Массовая доля, %: основного вещества, не менее 97 летучих, не более 0,5 Температура плавления, °С, не ниже 272
Применение:	Эффективный ингибитор полимеризации мономеров: винилхлорида, сти-рола и винилацетата в процессе их ректификации и хранения. Стоппер процесса сополимеризации винилиденхлорида с винилхлоридом. Высоко эффективен в качестве термостабилизатора хлоропренового каучука, АБС-пластиков и ударопрочного полистирола.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны или мешки полипропиленовые со встав-ленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 25-30 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях.

Фенозан 77**N,N'-(1,6-гексаметилен)-бис[3-(3,5-дитретбутил-4-оксифенил)пропионамид]**[Техническая консультация](#)



Физико- химические свойства:	Кристаллический порошок белого цвета. Ограниченно растворим в ацетоне, хлороформе, метаноле. Практически нерастворим в воде, углеводородах. Температура плавления, °С, не ниже 156 Массовая доля летучих веществ, не более, % 0,5
Применение:	Эффективный термостабилизатор полиамидов и волокон на их основе. Ре-комендован для полимеров (полиэфиров, полиацеталей, полиуретанов и др.)
Аналоги по применению	Irganox 1098, фирма Сiba, Швейцария.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовым мешками-вкладышами. Масса нетто — 25 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях.

По вопросам приобретения фенол 85, фенозан 77 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: