



Смола марки СФЖ (ТУ 2221-069-05015227-2001) предназначена для использования в производстве абразивных инструментов на гибкой основе и для других целей.

[Техническая консультация](#)

Качественные показатели смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 98К:

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 98К	Однородная вязкая жидкость от желтовато-коричневого до темно-вишневого цвета без механических примесей.
2. Плотность, г/см ³	1,20-1,25
3. Условная вязкость по вязкозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6 мм, с	30-100
4. Время желатинизации, с	65-80
5. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее	70
6. Массовая доля свободного фенола, %, не более	5,5
7. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,5

Примечание: Допускается увеличение условной вязкости смолы в течение гарантийного срока хранения до 150 с.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Работы с фенолформальдегидной смолой:

Меры предосторожности:

При работе со смолой фенолформальдегидной марки СФЖ 98К необходимо применять индивидуальные средства защиты от попадания паров в организм и продукта на кожу и слизистые оболочки (защитные очки, резиновые перчатки, фильтрующий промышленный противогаз марки БКФ или респиратор с соответствующим фильтром, плотную одежду и спецобувь). Помещения, в которых проводятся работы со смолой, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсасывающими устройствами.

Хранение:

Смолу фенолформальдегидную хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 0 С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранения смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися жидкостями.

Упаковка:

Отгрузка фенолформальдегидной смолы производится наливом в пластиковые контейнеры емкостью 1 м³, в стальные 50, 100 и 200 л бочки.

Гарантийный срок хранения смолы фенолформальдегидной марки СФЖ 98К — 2 недели со дня изготовления.

По вопросам приобретения **смолы фенолформальдегидной СФЖ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов