



Фенопласт АФЗ-010-72, АФЗВ-010-72

(ТУ 2253-052-05015227-96 с изм.1-5)

Массы прессовочные фенольные, получаемые при совместной обработке фенолоформальдегидной смолы, органического и минерального наполнителей и других добавок. Антифрикционные. Используются для производства методом компрессионного или литьевого прессования деталей, работающих в узлах трения без смазки (деталей газового счетчика). Выпускаются в виде порошков.

Хранение

Фенопласт хранят в упакованном виде в сухих складских помещениях при температуре не выше 25°С на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 8 месяцев.

Упаковка

Поставляется в полипропиленовых и бумажных мешках весом не более 30 кг по согласованию с заказчиком.

Данные безопасности

Пыль фенопластов оказывает раздражающее действие, вызывает патологию органов дыхания, бронхолёгочного аппарата и кожи. При работе следует пользоваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Цвет

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласт АФЗ-010-72, АФЗВ-010-72

АФЗ-010-72

Черный, темно-серый, серый

АФЗВ-010-72

Темно-серый, серый, неоднотонный

Изгибающее напряжение при разрушении, не менее

АФЗ-010-72

60 МПа

АФЗВ-010-72

60 МПа

Усадка

АФЗ-010-72

0,5-0,7 %

АФЗВ-010-72

0,3-0,7 %



Фенопласт АФЗ-010-72, АФЗВ-010-72

Текучесть, не менее

АФЗ-010-72

110 мм

АФЗВ-010-72

110 мм

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее

АФЗ-010-72

4,5 кДж/м²

АФЗВ-010-72

2,5 кДж/м²

Плотность, не более

АФЗ-010-72

1,45 г/см³



Фенопласт АФЗ-010-72, АФЗВ-010-72

АФЗВ-010-72

1,60 г/см³

Теплостойкость по Мартенсу, не менее

АФЗ-010-72

150 °С

АФЗВ-010-72

150 °С

Водопоглощение, не более

АФЗ-010-72

30 мг

АФЗВ-010-72

15 мг

По вопросам приобретения фенопласт АФЗ-010-72, АФЗВ-010-72 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов