



Фенопласт марки O215

ТУ 6-07-5761778-294-89

Фенопласт O215 представляет собой формовочный материал, полученный при совместной обработке фенольной смолы, органического наполнителя, отверждающих, красящих веществ и других добавок.

Техническая консультация

Область применения	Для изготовления изделий технического назначения с повышенными электроизоляционными свойствами.
Внешний вид	Порошок черного цвета.
Метод переработки	Компрессионное прессование.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Текучесть по Рашигу, мм, не менее	130 - 200
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее	63,7
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м ² , не менее	5,4
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом×см	2·10 ¹²

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласт марки O215

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	15
Усадка, %	0,4 - 0,8
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, не более	0,08

Гарантийный срок хранения фенопласта - 8 месяцев со дня изготовления.

Упаковка: мешки 25 кг.

По вопросам приобретения **фенопласта марки O215** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов