



Фенопласт марки Т207

ТУ 6-07-475-94

Фенопласт Т207 представляет собой формовочный материал, полученный в результате совместной обработки фенолоформальдегидной смолы, минерального и органического наполнителей, отверждающих, красящих веществ и других специальных добавок.

Техническая консультация

Область применения	Для изготовления изделий электротехнического и бытового назначения.
Внешний вид	Неслеживающийся порошок черного или другого цвета.
Особые свойства	Улучшенные электрические свойства, тропикостойкость, ударная вязкость.
Метод переработки	Компрессионное и литьевое прессование.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Текучесть по Рашигу, мм, не менее При удельном давлении $14,7 \pm 2,4$ МПа	120 — 190

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласт марки T207

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее	70
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м ² , не менее	4,9
Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее	180
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом×см, не менее	1·10 ¹¹
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	10

Гарантийный срок хранения фенопласта - 8 месяцев со дня изготовления.

Упаковка: мешки 25 кг.

[Техническая консультация](#)

Рекомендуемый режим переработки:

	Компрессионное прессование	Литьевое прессование
Температура прессформы, °С	170 - 200	170 - 190
Удельное давление формования, МПа впрыска, МПа	29,5 ± 4,9	58 ± 5
Время формования на 1 мм толщины изделия, с: • без предварительного подогрева, • с предварительным подогревом	• 29 - 35 • 10 - 25	10 - 25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласт марки T207

По вопросам приобретения **фенопласта марки T207** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов