



Фенопласт марки T264

Теплостойкий фенопласт с улучшенными электрическими свойствами марки t264

ТУ 6-07-231-97

Фенопласт представляет собой формовочный материал, полученный в результате совместной обработки фенольной смолы, минеральных наполнителей, отверждающих, красящих веществ и других специальных добавок.

Техническая консультация

Область применения	Для изготовления электротехнических изделий для электроники, авиации, радиотехники.
Внешний вид	Гранулят голубого цвета, изделия зеленого, после обработки черного цвета.
Особые свойства	Грибостойкость, отсутствие асбеста, повышенная текучесть.
Метод переработки	Литье под давлением, литьевое прессование.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласт марки T264

Наименование показателя	Норма
Коэффициент уплотнения, не более	2,6
Текучесть по Рашигу, мм, не менее	180
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее	100
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ² , не менее • на образцах без надреза • на образцах с надрезом	• 6,5 • 2,0
Водопоглощение, мг, не более	10
Электрическая прочность при 20°C, МВ/м, не менее	15
Усадка, %	0,3 - 0,7
Плотность, г/см ³ , не более	1,8
Коэффициент уплотнения, не более	2,6
Теплостойкость по Мартенсу, °C, не менее	155
Сопrotивление изоляции, Ом, не менее	1·10 ¹⁰
Контрольный индекс трекинговостойкости, В, не менее	175
Поведение фенопласта при контакте с раскаленным стержнем	После удаления нити накала пламя не наблюдается ни на одном из образцов

Гарантийный срок хранения фенопласта - 8 месяцев со дня изготовления.

Упаковка: мешки 25 кг.

По вопросам приобретения **фенопласта марки T264** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов