



Техническая консультация

BX1-090-34 ГОСТ 5689-73 Представляет собой композицию черного или натурального желтого цвета на основе фенолоформальдегидной смолы, модифицированной поливинилхлоридом, с минеральным наполнителем (каолин), отвердителем (гексаметиленetetрамин) и красителем. Стоек к воде и кислым средам, тропикостоек. Предназначается для изготовления деталей с повышенной водо- и кислотостойкостью.

BX4-080-34 ГОСТ 5689-73

BX5-010-73 ГОСТ 5689-73

BX2-090-69 ГОСТ 5689-73 Представляет собой композицию черного цвета на основе фенолоформальдегидной смолы, модифицированной поливинилхлоридом, с органическим наполнителем (древесная мука пропитанная фенолоспиртами), отвердителем (гексаметиленetetрамин), красителем и смазывающими веществами. Стоек к воде и кислым средам. Предназначается для изготовления изделия с повышенной кислотостойкостью (крышек и пробок аккумуляторных баков и др.).

BX2-090-68 ГОСТ 5689-73 Пресс-материал представляет собой композицию на основе новолачной фенолоформальдегидной смолы, модифицированной поливинилхлоридом, минерального и органо-минерального наполнителей, стабилизатора, красителя, а также отверждающих и смазывающих веществ. Предназначается для изготовления горячим прессованием изделий с повышенными кислото- и щелочестойкостью, а также водостойкостью. Области применения аналогичны применению пресс-материала Bx2-090-69.

BX3-090-14 Представляет собой композицию черного цвета на основе фенолформальдегидной смолы, модифицированной поливинилхлоридом, наполнителя (измельченный кокс), отвердителя (гексаметиленetetрамин) и смазывающих веществ. Предназначается для изготовления изделий с повышенной водо- и кислотостойкостью, а также щелочестойкостью(детали стиральных машин), тропикостоек.

K-18-36, K-17-36, K-18-23, K-17-23, K-18-81, K-17-81 ГОСТ 5689-60

По вопросам приобретения Фенопласты Влагохимстойкие и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласты Влагохимстойкие

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов