



Как и все продукты для металлообработки, FERROCOTE® 131 должен храниться в сухом помещении и не подвергаться воздействию экстремальных температур: рекомендованная температура хранения 4 — 40°C.

FERROCOTE® 131 не представляет какой-либо серьезной угрозы здоровью или безопасности. Пользователи продукта должны придерживаться стандартов личной и промышленной гигиены.

Техническая консультация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Внешний вид / Цвет	Прозрачный Янтарный	[-]
Вязкость	65	[мм ² /с при 40°C]
Плотность	932	[кг/м ³ при 15°C]
Температура вспышки	>150	[°C]
Температура потери текучести	<4	[°C]
Коррозия меди	1b	[-]
Время высыхания (мин.)	20 — 40	[мин]
Укрывистость	0,3 — 1,2	[г/м ²]
Влагокамера (циклы)	>35 при 3% концентрации	[ISO 6270 АНТ]
Соляной туман (часы)	13 при 20% концентрации	[DIN 50021 SS]

Это концентрат в основном для приготовления эмульсий с антикоррозионными свойствами в металлургической отрасли. Оставляет тонкую высокоактивную пленку. Пленка имеет сухой внешний вид. Продукт может быть использован в качестве очистителя и оставляет защитную пленку. Металлическая поверхность должна быть очищена от коррозии до применения данного продукта.



Рекомендуется использование деминерализованной воды для приготовления эмульсии.

Возможно использование жесткой воды, не содержащей хлор и другие коррозионные ионы.

Концентрация рабочего раствора 5 — 25 %

Антикоры при правильном обращении, предотвращающие появление ржавчины, не нуждаются в особом уходе, однако плохое или неправильное приготовление эмульсии может привести к нестабильности и, следовательно, сократить срок службы эмульсии. Перед новой заливкой мы настоятельно рекомендуем полную очистку, включая использование подходящих для систем очистителей всех частей системы, которые будут контактировать с эмульсией.

По вопросам приобретения **антикоррозионного средства FERROCOTE® 131** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: