



Как и все продукты для металлообработки, FERROCOTE® 364 BF T5 должен храниться в сухом помещении и не подвергаться воздействию экстремальных температур: рекомендованная температура хранения 4 — 40°C.

FERROCOTE® 364 BF T5 не представляет какой-либо серьезной угрозы здоровью или безопасности. Пользователи продукта должны придерживаться стандартов личной и промышленной гигиены.

Техническая консультация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Внешний вид / Цвет	Прозрачный Янтарный	[-]
Вязкость	3	[мм ² /с при 40°C]
Плотность	826	[кг/м ³ при 15°C]
Температура вспышки	>65	[°C]
Температура потери текучести	<-20	[°C]
Коррозия меди	1a	[-]
Время высыхания (мин.)	10 — 20	[мин]
Укрывистость	0,2 — 0,4	[г/м ²]
Влагокамера (циклы)	>10	[ISO 6270 АНТ]
Соляной туман (часы)	нет данных	[DIN 50021 SS]

Продукт на основе растворителя, представляет собой облегченное антикоррозионное не содержащее бария масло для защиты поверхностей черных и цветных металлов при хранении в закрытых помещениях или для защиты деталей при хранении их упаковке, при транспортировке к месту назначения. Обеспечивает превосходные водоотталкивающие свойства.

Также часто используется как межоперационный очиститель. Концентрация: используйте как готовый продукт (без разведения).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FERROCOTE® 364 BF T5

Металлическая поверхность должна быть очищена от коррозии до применения данного продукта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИДКОСТИ

Предотвращающие появление ржавчины, при правильном обращении не нуждаются в особом уходе. Для важных применений, таких как финишное консервирование подшипников, рекомендуется периодически проверять особенно важные параметры и каждый раз обращать внимание на метод нанесения, чтобы гарантировать хорошие смачивающие свойства и равномерно нанесенную пленку. Покрытие сухой пленкой крайне важно для поддержания антикоррозионной защиты при условии правильного хранения. Для водовытесняющих продуктов при повторном использовании распылением рекомендуется строго следить за отсутствием воды в жидком средстве и за деэмульгирующими свойствами. Если избытки приготовленного продукта хранятся для повторного использования помните о регулярном удалении отделившейся воды.

По вопросам приобретения **антикоррозионного средства FERROCOTE® 364 BF T5** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов