



арт. 2074 ГОСТ 332-91 Структура нити: Пряжа хлопчатобумажная 50 текс х 3 основа и уток

Техническая консультация

Ширина, см:	86,5; 100±1,5; 105; 112±2,0
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	575±25
Число нитей на 10 см по основе:	220±4
Число нитей на 10 см по утку:	110±4
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	185
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	90
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе), не менее:	26
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку), не менее:	9
Толщина ткани, мм	1,4±0,2
Температура °С не более	90
Давление кПа не более	200
РН среды	4-10
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-45; Bmin-42,2; Bmax-49,2

Это определённый тип хлопчатобумажной ткани, предназначен для фильтрации различных растворов в медицинской и пищевой промышленности, а также для очистки промышленного воздуха и технологических газов в цветной металлургии. Ткань фильтродиагональ вырабатывается переплетением саржа равносторонняя, четырёхремизная. В условиях эксплуатации данный тип ткани выдерживает температуру до 90 градусов и давление до 200 кПа при относительно небольшой толщине.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фильтродиагональ

Ткань применяется для фильтрации растворов, керамических суспензий, в пищевой промышленности.

По вопросам приобретения Фильтродиагональ и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов